



PAZ-PAR

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Farbe | Grün |
| Werkstoff/ Härte | Polyamid |
| Toleranzen | ± 0,2mm |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +50°C |
| chem. Beständigkeit | Gegen einfache Öle und Fette. |
| Reibwert* | 0,3 gegenüber Stahl, 0,3 gegenüber Aluminium |
| Abriebverlust | - mm ³ |
| Bearbeitung | - |
| Einsatzbereiche | Einsatz, wo reibungsmindernde Eigenschaften erforderlich sind, Stauförderer |
| Konformität | - |
| Hinweise | In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar. |
| | Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontakttemperatur beeinflusst werden. |

| Standarddicke [mm] | min. Scheibendurchmesser [mm] |
|--------------------|-------------------------------|
| 0,5 | 15 |
| 0,8 | 25 |